

## **Boletim Técnico**

### **ACRILPLUS TINTA ACRÍLICA FOSCO - PISO** **Classificação ABNT – NBR 11702 – tipo 4.2.5**

#### **Descrição:**

Produto formulado com resina acrílica, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio e cargas selecionadas. Possui fácil aplicação, ótimo poder de cobertura, excelente rendimento e elevada resistência à abrasão e às intempéries, proporcionando acabamento fosco de alta durabilidade para áreas de tráfego de pessoas e veículos leves.

#### **Composição Básica:**

Resina Acrílica, Cargas Minerais, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Aditivos, Conservantes e Água.

#### **Indicações:**

Indicado para pintura de pisos cimentados, quadras poliesportivas, demarcação de vagas em garagens, escadarias, passarelas, calçadas, varandas, fachadas, áreas de concreto rústico e outras superfícies de alvenaria em ambientes internos e externos.

#### **Especificações Técnicas:**

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Acabamento:** Fosco

**Aspecto:** Viscoso

**Diluição:** Utilizar espátula para homogeneizar o produto. Diluir com água limpa da proporção de 10% a 20%

**Demãos:** Aplicar utilizando rolo ou pincel. Aplicar de 2 a 3 demãos, até obter o acabamento desejado e respeitando o intervalo entre demãos de 4 horas.

**Intervalo entre demãos:** Mínimo de 4 horas

**Rendimento Teórico:**

Balde 18L: rendimento mínimo de até 100 m<sup>2</sup> por embalagem. Aproximadamente 35 a 55 m<sup>2</sup> por demão, variando conforme absorção, rugosidade da superfície, método de aplicação e diluição utilizada.

**Secagem:**

**Ao Toque:** 1 hora

**Entre Demãos:** 04 horas

**Tráfego Pessoas:** 24 horas

**Tráfego Automóveis:** 72 horas

#### **Instruções Gerais:**

Misturar o produto com espátula ou régua apropriada até completa homogeneização. Diluir com água limpa conforme recomendação e ajustar a viscosidade de acordo com o equipamento de aplicação utilizado.

Aplicar o produto uniformemente, evitando repasses excessivos e interrupções no meio da superfície.

#### **Preparação da Superfície:**

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como: poeira, graxa, óleo, etc.

**SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.**

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050

Fone/fax: (62) 3922-8950 – [acrilplus@acrilplus.com.br](mailto:acrilplus@acrilplus.com.br)



**Observações:**

O rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da aplicação e do método de aplicação. Cores com pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer alteração de tonalidade quando expostas continuamente aos raios UV. Evitar aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa do ar acima de 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas temporárias.

**Recomendações de Segurança:**

Utilizar equipamentos de proteção individual adequados, como óculos de segurança, luvas e máscara protetora durante a aplicação.

Manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação persistente, procurar auxílio médico imediatamente.



**SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.**

Estrada 129, nº 301, Chácaras 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050  
Fone/fax: (62) 3922-8950 – [acrilplus@acrilplus.com.br](mailto:acrilplus@acrilplus.com.br)